

ELASTOCOL STICK H₂O



FICHE TECHNIQUE **260129SCANF**

(annule et remplace 240523SCANF)

DESCRIPTION

ELASTOCOL STICK H₂O est un apprêt à base d'émulsion polymérique aqueuse. Il est destiné à améliorer l'adhérence des membranes d'étanchéité autocollantes sur la plupart des substrats. Il est préconisé d'utiliser ELASTOCOL STICK H₂O lorsque l'utilisation d'apprêt à base de solvants n'est pas recommandé.

SUBSTRATS RECOMMANDÉS

Surfaces de béton, de bois, de métal, de polystyrène, les panneaux de gypse ainsi que sur les membranes de bitume modifiées avec des polymères SBS.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces doivent être sèches, propres et libres de toute trace d'huile, de graisse, de débris ou de saleté.

APPLICATION

**** Veuillez prendre connaissance des restrictions ci-bas avant l'application de l'apprêt ELASTOCOL STICK H₂O. ****

ÉTAPES D'APPLICATION

1. À l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau, enduire la surface d'apprêt ELASTOCOL STICK H₂O à raison de 0,2 L/m² (0,5 gal US/100 pi²) pour obtenir une épaisseur de 203 µm (8 mils). Le pouvoir couvrant peut varier selon le substrat.
2. Laisser sécher l'apprêt ELASTOCOL STICK H₂O de **1 à 3 heures** avant l'installation des membranes. Le temps de séchage varie selon la surface et les facteurs environnementaux tels que le taux d'humidité relative, le vent, la température, et autres facteurs. Lorsque l'apprêt ELASTOCOL STICK H₂O est utilisée sur un substrat non poreux, laisser l'apprêt sécher complètement avant de recouvrir la surface apprêtée avec une membrane d'étanchéité.

Température d'application : min. 5 °C (41 °F)

Température du produit au moment de l'application : min. 10 °C (50 °F)

RESTRICTIONS

- Les membranes doivent être installées la même journée que l'application de l'ELASTOCOL STICK H₂O.
- Ne pas utiliser l'apprêt ELASTOCOL STICK H₂O sur les panneaux asphaltiques SOPRABOARD.
- Ne pas diluer l'apprêt ELASTOCOL STICK H₂O avec de l'eau.

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L'INSTALLATION DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Caractéristiques	ELASTOCOL STICK H ₂ O
Formats	3,78 L (1 gal US) 19 L (5 gal US)
État physique	Liquide
Couleur	Bleu
Consommation par contenant	95 m ² (1020 pi ²)
Temps de séchage	1 à 3 heures, doit être sec au toucher. ⁽¹⁾

(1) : Les temps de séchages sont approximatif et peuvent varier selon la température et la quantité appliquée.



Anciennement nommé APPRÊT H₂O de RESISTO

ELASTOCOL STICK H₂O



FICHE TECHNIQUE **260129SCANF**

(annule et remplace 240523SCANF)

PROPRIÉTÉS

Propriétés	ELASTOCOL STICK H ₂ O
Masse volumique, à 20 °C (68 °F)	1,03 kg/L (8,60 lb/gal US)
Teneur en solides	55 %
Viscosité, à 25 °C (77 °F), (Brookfield)	900 cP

(Valeurs nominales)

NETTOYAGE

- Nettoyer les outils humides avec de l'eau. Lorsque le produit est sec les outils peuvent être nettoyés avec des solvants tels qu'essences minérales, Varsol, xylène, etc.

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

- ELASTOCOL STICK H₂O peut se conserver jusqu'à 24 mois lorsque convenablement entreposé dans son contenant d'origine, bien fermé.
- Les contenants doivent être entreposés dans un endroit frais, ventilé, à l'abri de la chaleur, du gel, de l'humidité, d'agents oxydants et des rayons du soleil.

POUR PLUS D'INFORMATION, VEUILLEZ CONSULTER LES INSTRUCTIONS SUR L'ÉTIQUETTE ET LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ PERTINENTE (SDS).



SOPREMA.CA 1 877 MAMMOUTH

NOTE : Tous les produits fabriqués par SOPREMA inc. sont conformes à la description et aux propriétés indiquées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication.
Cette fiche technique concerne les produits vendus sur le marché canadien uniquement.

sopca-fr-ca-tds-elastocol-stick-h2o.indd